

Eroding Antifouling

Antifouling polyvalent

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nautical Eroding Antifouling est un antifouling polyvalent d'efficacité saisonnière. Convient à tous les types de bateaux (sauf bateaux aluminium).

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code Produit	Rouge (NAU701), Navy (NAU703), Noir (NAU704)
Délai de péremption	2 ans
VOC	434g/L
Conditionnement	750ml, 2,5L

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

	Séchage			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Sec au toucher	1 Heure	45 mins	30 mins	20 mins
Immersion	24 Heures	10 Heures	4 Heures	4 Heures

Note: Temps maxi avant immersion: 5°C-15°C, 3 mois; 23°C, 2 mois; 35°C, 1 mois.

	Surcouchage Ambiant / Support							
	5°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Surcouchable Par	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Eroding Antifouling	16 Heures	Sans	10 Heures	Sans	6 Heures	Sans	4 Heures	Sans

APPLICATION ET USAGE

PRÉPARATION :

Surface déjà revêtue d'un antifouling :

En bon état Effectuer un lavage haute pression à l'eau douce et laisser sécher. Lorsque l'ancien antifouling est de nature incompatible ou inconnue, l'isoler avec Nautical Underwater Primer.

En mauvais état Eliminer tout antifouling puis suivre les instructions relatives au primaire.

PRIMAIRE Utiliser Nautical Underwater Primer comme primaire.

GELCOAT /ACIER /FONTE /PLOMB /BOIS Utiliser Nautical Underwater Primer

Mode d'application

Mélange Bien homogénéiser avant emploi..

Nettoyant (matériel) Nautical NT2

Contrôle de la ventilation et de l'humidité Appliquer dans des conditions sèches et ventilées.

Quelques Points Importants

Ne pas utiliser en dessous de 5°C.

Nombre de couches

Appliquer 2 couches par saison. 3 couches sur les bords d'attaque et zones subissant une abrasion plus forte (flottaison, safran, quille...)

Eroding Antifouling

Antifouling polyvalent

Epaisseur de film sec recommandée	50 microns secs
Epaisseur Humide recommandée	100 microns humides
Mode d'application	Brosse, rouleau
Pouvoir couvrant	(Théorique) - 10 m ² /lt à la brosse (Pratique) - 9 m ² /lt à la brosse

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage

INFORMATIONS GENERALES

Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum du produit, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.

TRANSPORT

Ce produit doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.

Sécurité

GENERAL

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité.

ELIMINATION DES DECHETS

Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Se débarrasser des excédents de produit et des bidons vides en respectant la réglementation et la législation locale en vigueur.

NOTE IMPORTANTE

Les informations de ce document ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.