

Eroding Antifouling

Selvpolerende Bunnstoff

PRODUKTBESKRIVELSE

Nautical Eroding Antifouling er et allround selvpolerende bunnstoff som gir beskyttelse mot groe i opp til en sesong. Passer alle typer båter, bortsett fra aluminium.

PRODUKTINFORMASJON

Produkt Kode	Red (NAU701), Navy (NAU703) Black (NAU704)
Normal lagringstid	2 år
VOC (som levert)	434 g/ltr.
Embalasje størrelse	750 ml, 2.5 ltr.

TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER

Tørketider

	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Støvtørr	1 time	45 min.	30 min.	20 min.
Sjøsetting	24 timer	10 timer	4 timer	4 timer

OBS: Maks tid før sjøsetting er: 5-15°C - 3 mnd. 23°C - 2 mnd. 35°C - 1 mnd

Overmaling Temperatur

	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
Overmalt med								
Eroding Antifouling	16 timer	ubegr.	10 timer	ubegr.	6 timer	ubegr.	4 timer	ubegr.

BRUKSANVISNING

FORBEHANDLING: Påføring over eksisterende bunnstoff

I god stand: Skyll med ferskvann og la tørke. Hvis man ikke kan overmale det gamle bunnstoffet eller det er ukjent, påfør Nautical Underwater Primer.

I dårlig stand: Fjern alt gammel bunnstoff og følg primer prosedyren.

PRIMING: For alle uprimete underlag, bruk Nautical Underwater Primer.

BAR GELCOAT/STÅL/JERN/BLY/TRE Bruk Nautical Underwater Primer.

Påføringsmetode

Blande Rør godt om før bruk

Rengjøring Nautical NT2

Ventilasjon og fuktighetskontroll Påføres under tørre og godt ventilerte forhold

Viktig informasjon

Må ikke brukes under 5°C.

Antall Strøk

Påfør 2 strøk pr. sesong. 3 strøk anbefales i vannlinjen og på ror og kjøll.

Anbefalt tørrfilmtykkelse

50 mikron tørr

Eroding Antifouling

Selvpolerende Bunnstoff

Anbefalt våtfilmtykkelse	100 mikron våt
Påførings Metode	Pensel, rulle
Spre-evne	(Teoretisk) 10m ² /litr. med pensel (Praktisk) 9m ² /litr. med pensel

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring

GENERELL INFORMASJON

Unngå kontakt med luft og ekstremt høye temperaturer. For at lagringstiden skal holdes bør produktet oppbevares i forseget emballasje ved temperaturer på 5-35°C. Unngå direkte sollys.

TRANSPORTINFORMASJON

Produktet bør transporteres og lagres under sikre og lukkede forhold.

Sikkerhet

GENERELT

Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten.

DEPONERING

Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester av dette produktet kan ikke destrueres/sendes med vanlig avfall eller dumpes uten tilatelse. Destruering av rester må skje i forståelse med de lokale myndigheter.

VIKTIG INFORMASJON

Informasjonen gitt i denne trykksak er ikke ment som uttømmende. Enhver person som bruker produktet uten først å undersøke om produktets egenskaper for den tiltenkte bruk, gjør dette på egen risiko, og vi kan ikke akseptere noe ansvar for produktets ytelse eller for noe tap eller skade (utenom dødsfall eller personskade som følge av uaktsomhet) som følge av slik bruk. Opplysningene i denne trykksak eller datablad er gjenstand for endringer fra tid til annen i lys av erfaringer eller vår policy om kontinuerlig produkt utvikling.