

Gloss Enamel

Laque marine brillante

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nautical Gloss Enamel est une laque mono-composant brillante. Elle procure un brillant durable en zones émergées. D'application facile, elle est disponible dans 10 teintes.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code Produit	NAU100 – Blanc, NAU101 – Blanc, NAU102 – Crème, NAU103 – Jaune, NAU104 – Rouge, NAU105 – Vert, NAU106 – Bleu, NAU107 – Bleu, NAU108 – Gris, NAU109 – Noir
Délai de péremption	2 ans
VOC	434g/L
Conditionnement	750ml, 2,5L (blanc uniquement)

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

	Séchage							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Sec au toucher	6 Heures		3 Heures		2 Heures		1 Heures	

	Surcouchage Ambiant / Support							
	5°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Surcouchable Par	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Gloss Enamel	24 H	4 jours	18 H	3 jours	12 H	2 jours	8 H	2 jours

APPLICATION ET USAGE

PRÉPARATION :	<p>SURFACE DÉJÀ PEINTE: En bon état : lessiver avec un détergent biodégradable, rincer à l'eau douce et laisser sécher. Poncer au grade 280-320 et dépoussiérer soigneusement. En mauvais état : Eliminer tout revêtement non adhérent et utiliser le primaire / sous-couche Nautical Primer & Undercoat.</p> <p>PRIMAIRE: se reporter à la fiche technique du primaire /sous-couche pour les indications de préparation de surface.</p>
Mode d'application	<p>Mélange Bien homogénéiser avant emploi.. Nettoyant (matériel) Nautical NT1 Contrôle de la ventilation et de l'humidité Appliquer dans des conditions sèches et ventilées. Application pistolet réservée à un usage professionnel</p>
Quelques Points Importants	<p>Ne convient pas sur surfaces immergées en permanence. Ne pas utiliser en dessous de 5°C. Ne pas mélanger Gloss Enamel et Primer&Undercoat ensemble.</p>
Nombre de couches	3 couches (minimum)

Gloss Enamel

Laque marine brillante

Epaisseur de film sec recommandée	38 microns secs
Epaisseur Humide recommandée	75 microns humides
Mode d'application	Brosse, rouleau
Pouvoir couvrant	(Théorique) 13.33 m ² /lt à la brosse (Pratique) - 12.0 m ² /lt à la brosse

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage

INFORMATIONS GENERALES

Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum du produit, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.

TRANSPORT

Ce produit doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.

Sécurité

GENERAL

Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité.

ELIMINATION DES DECHETS

Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Se débarrasser des excédents de produit et des bidons vides en respectant la réglementation et la législation locale en vigueur.

NOTE IMPORTANTE

Les informations de ce document ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.