

# Gloss Varnish

Hoogglans jachtvernis

## PRODUCTBESCHRIJVING

Nautical Gloss Varnish is een traditionele 1-component jachtvernis. Eenvoudig aan te brengen, goede flexibiliteit en glansbehoud. Voor binnen en buiten gebruik, vooral geschikt voor de lichtere houtsoorten.

## PRODUCTINFORMATIE

<b>Productcode</b>	NAU200 – Transparant
<b>Houdbaarheid</b>	2 jaar
<b>VOS (zoals geleverd)</b>	352g/lt
<b>Verpakkingsgrootte</b>	750ml, 2.5lt

## DROOG-/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE

	Droging							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Kleefvrij	16 uur		10 uur		5 uur		3 uur	
Overschilderen met	Overschildertijd							
	Omgevings- / oppervlakte temperatuur							
	5°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Gloss Varnish	36 uur	5 dagen	24 uur	4 dagen	16 uur	2 dagen	12 uur	24 uur

## APPLICATIE EN GEBRUIK

<b>Voorbehandeling</b>	<p><b>REEDS GEVERNIST HOUT</b></p> <p><b>In goede staat:</b> reinig het oppervlak met een geschikt reinigingsmiddel, afspoelen met leidingwater en volledig laten drogen. Schuren met grofte P280-P320. Schuurstof verwijderen met Nautical NT1.</p> <p><b>In slechte staat:</b> verwijder alle aanwezige vernis lagen.</p> <p><b>Aanbrengen op kaal hout:</b> de eerste laag 10-15% verdunnen met Nautical NT1.</p>
<b>Applicatie methode</b>	<p><b>Mengen:</b> voor gebruik goed doorroeren.</p> <p><b>Verdunning/Reiniger:</b> Nautical NT1.</p> <p><b>Ventilatie en vochtcontrole:</b> aanbrengen in een droge, goed geventileerde ruimte.</p> <p><b>Spuitapplicatie:</b> ALLEEN VOOR PROFESSIONELE APPLICATEURS.</p>
<b>Enkele belangrijke punten</b>	Niet geschikt voor oppervlakken die permanent waterbelast zijn. Niet gebruiken bij temperaturen onder 5°C.
<b>Aantal lagen</b>	3 lagen (minimaal)
<b>Aanbevolen droge laagdikte per laag</b>	40 micron droog
<b>Aanbevolen natte laagdikte per laag</b>	77 micron nat
<b>Applicatie methode</b>	Kwast, roller

# Gloss Varnish

## Hoogglans jachtvernis

<b>Rendement</b>	Theoretisch: 13.0m <sup>2</sup> /lt met de kwast Praktisch: 11.7m <sup>2</sup> /lt met de kwast
------------------	--

### TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

#### Opslag

##### ALGEMENE INFORMATIE

Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van Gloss Varnish te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is, en de temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht!

##### TRANSPORT

Het product dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten container bewaard te worden.

#### Veiligheid

##### ALGEMEEN

Lees de sectie over veiligheid en gezondheid op het etiket van het product.

##### VERWIJDERING

Laat het product niet in afvoer- of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen volgens de lokale milieu verordening afvoeren. Het is beter verfrestanten voor het afvoeren uit te laten harden. Overtollige materialen mogen niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle overtollige materialen en lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving.

#### BELANGRIJKE GEGEVENS

*De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product, of voor enige schade of verlies (anders dan dood of lichamelijk letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. De in dit blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring, in het kader van onderzoek en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.*