

Gloss Enamel

Высоко глянцевая морская эмаль высокого качества

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Nautical Gloss Enamel это качественная однокомпонентная эмаль с высоким блеском. Обеспечивает хорошую укрывистость и долговечное покрытие выше ватерлинии. Продукт легко наносить и доступна в 10 ярких, привлекательных цветах

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Код продукта	Белый (NAU100), Почти Белый (NAU101), Кремовый (NAU102), Желтый (NAU103) Красный (NAU104), Зеленый (NAU105), Средне Синий (NAU106), Темно Синий (NAU107), Серый (NAU108), Черный (NAU109)
Срок хранения	2 года
VOC	434g/L
Размер комплекта	750ml, 2.5L (Только белая)

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

Высыхание

	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Сухое на ощупь	6 ч	3 ч	2 ч	1 ч

Покрытие следующим слоем Температура окружающей среды/поверхности

Покрытие следующим слоем	5°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Gloss Enamel	24 ч	4 дня	18 ч	3 дня	12 ч	2 дня	8 ч	2 дня

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА:

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

В хорошем состоянии: Промойте поверхность с подходящим средством, сполосните пресной водой и дайте высохнуть. Обработайте наждачной бумагой с зерном 280-320.
В плохом состоянии: Удалите предыдущие слои и загрунтуйте поверхность Nautical Primer & Undercoat.

Грунтование: Подготовка поверхности описана в описании грунта.

Метод Нанесения

Смешивание: Перед применением хорошо перемешайте
Очистители Nautical NT1

Контроль вентиляции и влажности: Наносить в сухом, хорошо проветриваемом месте

Распыление: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

За дополнительной информацией проследуйте на сайт www.nauticalpaint.com

Логотип АкзоНобель и другие продукты, что указаны в этой публикации, являются торговыми марками или под лицензией АкзоНобель.

©AkzoNobel 2013.

Дата публикации: 12/07/2013 Страница 1 (rus)



Gloss Enamel

Высоко глянцева морская эмаль высокого качества

Некоторые важные замечания	Не годится для постоянно погруженных в воду поверхностей. Не использовать при температуре ниже 5°C. Не смешивайте эмаль Nautical Gloss Enamel, грунт Nautical Primer и подмалевок Undercoat вместе.
Количество слоев	3 слоя (минимум)
Рекомендованная Толщина Сухого Слоя	38 microns сухой
Рекомендованная Толщина Мокрого Слоя	75 микрон мокрый
Метод Нанесения	Кисть, валик
Расход	(Теоретическая) 13.33m ² /ltr кистью (Практическая) 12.0m ² /ltr кистью

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение	<p>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Избегайте воздействия воздуха и крайних температур. Для достижения предельного срока годности продукта следите за тем, чтобы контейнер был плотно закрыт и хранился при температуре 5°C/41°F-35°C/95°F. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.</p> <p>ТРАНСПОРТИРОВКА Во время транспортировки и хранения контейнеры, содержащие продукт, должны быть надежно закрыты.</p>
Безопасность	<p>ОБЩЕЕ Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке.</p> <p>ХРАНЕНИЕ Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации. Несанкционированный вынос остатков продукта на муниципальные свалки запрещен. Ликвидация остатков продукта должна быть согласована с органами власти.</p>
ВАЖНО	<p><i>Информация в данном документе не является исчерпывающей. Любой, кто использует продукт несет личные ответственность и риски за использование продукта (иные чем смерть или повреждения в результате личной халатности), которые могут возникнуть при использовании. Предоставленная информация может измениться в будущем согласно нашей политики развития.</i></p>

За дополнительной информацией проследуйте на сайт www.nauticalpaint.com

Логотип АкзоНобель и другие продукты, что указаны в этой публикации, являются торговыми марками или под лицензией АкзоНобель.

©AkzoNobel 2013.

Дата публикации: 12/07/2013 Страница 2 (rus)

