

# Gloss Enamel

Smalto ad Elevata Brillantezza

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Nautical Gloss Enamel è uno smalto monocomponente di qualità con una buona ritenzione della brillantezza. Fornisce una buona copertura e una finitura durevole in opera morta. Gloss Enamel è facile da applicare ed è disponibile in 10 colori brillanti.

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

<b>Product Code</b>	NAU100 – White, NAU101 – Off White, NAU102 – Cream, NAU103 – Yellow, NAU104 – Red, NAU105 – Green, NAU106 – Mid Blue, NAU107 – Dark Blue, NAU108 – Grey, NAU109 – Black
<b>Vita media da scaffale</b>	2 anni
<b>VOC (come fornito)</b>	434g/lit
<b>Pezatura</b>	750 ml, 2,5 lt (solo bianco)

## DATI DI ESSICCAZIONE/RICOPERTURA


	Essiccazione			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Fuori polvere	6 ore	3 ore	2 ore	1 ore

	Ricopertura Temperatura ambiente/del supporto							
	5°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Ricoperto con	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Gloss Enamel	24 ore	4 giorni	18 ore	3 giorni	12 ore	2 giorni	8 ore	2 giorni

## APPLICAZIONE E IMPIEGO

<b>Preparazione</b>	<p><b>SUPERFICI PRECEDENTEMENTE PITTURATE:</b>  <b>In Buone Condizioni</b> Lavare con un detergente appropriato, sciacquare con acqua dolce e lasciare asciugare. Abrasivare con carta di grana 280-320.  <b>In Cattive Condizioni</b> Rimuovere tutti i cicli precedenti e primerizzare la superficie con Nautical Primer &amp; Undercoat.</p> <p><b>Primerizzazione</b> La preparazione dei supporti è trattata separatamente nella scheda tecnica del primer.</p>
<b>Suggerimenti</b>	<p><b>Miscelazione</b> Mescolare bene prima dell'uso.  <b>Solvente di Pulizia</b> Nautical NT1  <b>Controllo della ventilazione e dell'umidità</b> Applicare in condizioni asciutte e ben ventilate.  <b>Applicazione a Spruzzo - SOLO PER USO PROFESSIONALE</b></p>
<b>Punti Importanti</b>	Non adatto per superfici permanentemente immerse. Non impiegare sotto i 5°C. Non miscelare Nautical Gloss Enamel con Nautical Primer & Undercoat.
<b>Numero di Mani</b>	3 mani (minimo)



# Gloss Enamel

Smalto ad Elevata Brillantezza

<b>Spessore Film Raccomandato</b>	<b>Asc.</b> 38 micron asciutti
<b>Spessore Film Raccomandato</b>	<b>Bag.</b> 75 micron bagnati
<b>Metodi d'applicazione</b>	Pennello, rullo
<b>Resa</b>	(Teorica) - 13,33 m <sup>2</sup> /lt a pennello (Pratica) - 12,0 m <sup>2</sup> /lt a pennello

## TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

### Immagazzinaggio

#### INFORMAZIONI GENERALI

Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di questo prodotto è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/41°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

#### TRASPORTO

Il prodotto deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.

### Sicurezza

#### GENERALE

Per ulteriori informazioni leggere la sezione dedicata alla sicurezza sull'etichetta.

#### SMALTIMENTO

Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. È preferibile lasciare indurire le pitture prima dello smaltimento. Le rimanenze di questo prodotto non possono essere smaltite attraverso i normali canali municipali o senza autorizzazione. Lo smaltimento delle rimanenze deve essere coordinato con le autorità preposte.

### NOTE IMPORTANTI

*Le informazioni contenute in questa scheda non sono da considerarsi esaustive. Chi intende utilizzare il prodotto senza prima effettuare ulteriori accertamenti sull'idoneità del prodotto stesso all'impiego previsto ne assumerà ogni rischio. Non accettiamo responsabilità alcuna per la prestazione del prodotto o per qualunque perdita o danno derivante dall'utilizzo del prodotto, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche a fronte della nostra esperienza e della nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.*