

Gloss Varnish

Высоко гляцевый, высококачественный корабельный лак

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Традиционный, простой в применении однокомпонентный яхтенный лак, обладающий стойким гляцем и хорошей эластичностью. Предназначен для внутренних и наружных работ по дереву, идеально подходит для светлой древесины.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Код продукта	NAU200
Срок хранения	2 года
VOC	352 g/L
Размер комплекта	750ml, 2.5L

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

	Высыхание							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Сухое на ощупь	16 ч		10 ч		5 ч		3 ч	
Покрытие следующим слоем Температура окружающей среды/поверхности								
Покрытие следующим слоем	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Gloss Varnish	36 ч	5 д	24 ч	4 д	16 ч	2 д	12 ч	1 д

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА

ПРИ НАНЕСЕНИИ ПОВЕРХ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЛАКОВОГО ПОКРЫТИЯ:

Для древесины в хорошем состоянии – вымойте с применением подходящего моющего средства, промойте пресной водой и оставьте до просыхания. Зачистите наждачной бумагой с зернистостью 280-320. После зачистки удалите пыль растворителем Nautical NT1.

Для древесины в плохом состоянии – удалите существующее покрытие полностью.

Неокрашенная древесина: Первый слой следует разбавить на 10-15% астворителем Nautical NT1

Метод Нанесения

Смешивание: Перед применением хорошо перемешайте

Очистители: Nautical NT1

Контроль вентиляции и влажности. Наносить в сухом, хорошо проветриваемом месте

ЕСЛИ НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ - Только для профессионального применения

Некоторые важные замечания

Не подходит для поверхностей, которые находятся под водой постоянно. Не использовать при температуре ниже 5°C.

За дополнительной информацией проследуйте на сайт www.nauticalpaint.com

Логотип АкзоНобель и другие продукты, что указаны в этой публикации, являются торговыми марками или под лицензией АкзоНобель.

©AkzoNobel 2013.

Дата публикации: 12/07/2013 Страница 1 (rus)



Gloss Varnish

Высоко глянецовый, высококачественный корабельный лак

Количество слоев	3 слоя (минимум)
Рекомендованная Толщина Сухого Слоя	40 микрон сухого
Рекомендованная Толщина Мокрого Слоя	77 микрон мокрого
Метод Нанесения	Кисть, валик
Расход	(Теоретическая) 13.0m ² /ltr кистью (Практическая) 11.7m ² /ltr кистью

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение	<p>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Избегайте воздействия воздуха и крайних температур. Для достижения предельного срока годности продукта следите за тем, чтобы контейнер был плотно закрыт и хранился при температуре 5°C/41°F-35°C/95°F. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.</p> <p>ТРАНСПОРТИРОВКА Во время транспортировки и хранения контейнеры, содержащие продукт, должны быть надежно закрыты.</p>
Безопасность	<p>ОБЩЕЕ Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке.</p> <p>ХРАНЕНИЕ Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации. Несанкционированный вынос остатков продукта на муниципальные свалки запрещен. Ликвидация остатков продукта должна быть согласована с органами власти.</p>
ВАЖНО	<p><i>Информация в данном документе не является исчерпывающей. Любой, кто использует продукт несет личные ответственность и риски за использование продукта (иные чем смерть или повреждения в результате личной халатности), которые могут возникнуть при использовании. Предоставленная информация может измениться в будущем согласно нашей политики развития.</i></p>

За дополнительной информацией проследуйте на сайт www.nauticalpaint.com

Логотип АкзоНобель и другие продукты, что указаны в этой публикации, являются торговыми марками или под лицензией АкзоНобель.

©AkzoNobel 2013.

Дата публикации: 12/07/2013 Страница 2 (rus)

