

# Primer & Undercoat

Primaire et sous-couche universel pour zones émergées.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Primaire et sous-couche mono-composant pour zones émergées. Séchage rapide, application facile. S'utilise avant Nautical Gloss Enamel.

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

<b>Code Produit</b>	Blanc (NAU300)
<b>Délai de péremption</b>	2 ans
<b>VOC</b>	506g/L
<b>Conditionnement</b>	750ml, 2,5L

## INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

	Séchage							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Sec au toucher	3 H		1.5 H		1 H		30mins	
	Surcouchage Ambiant / Support							
	5°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Surcouchable Par	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Primer and Undercoat	3 H	Sans	2 H	Sans	1 H	Sans	30 mins	Sans
Gloss Enamel	24 hrs	4 jours	16 hrs	3 jours	8 hrs	2 jours	2 hrs	1 jour

**Note:** si le délai maximum de surcouchage est dépassé, poncer au grade 400

## APPLICATION ET USAGE

**PRÉPARATION :** Toutes les surfaces à revêtir doivent être propres, sèches et préalablement nettoyées de façon appropriée.

Application sur : **Gelcoat** : poncer au grade 180-220 / **Aluminium** : Poncer/disquer au grade 24-120 compatible avec l'aluminium / **Bois nu** : poncer au grade 80-180 puis 280. Appliquer 1 couche de Nautical Primer & Undercoat dilué à 10-15% avec Nautical NT1 pour une parfaite imprégnation du bois / **Bois gras** : Dégraisser avec Nautical NT1. Poncer au grade 80-180 puis 280 / **Acier** : Disquer au P24-36 jusqu'à obtention d'une surface propre et brillante. / **Zinc/galva** : Poncer au grade 60-120. Bien nettoyer la surface afin d'éliminer les résidus de ponçage et autres contaminants.

**Mode d'application** **Mélange** Bien homogénéiser avant emploi.  
**Nettoyant (matériel)** Nautical NT1  
**Contrôle de la ventilation et de l'humidité** Appliquer dans des conditions sèches et ventilées.  
**Application pistolet** réservée à un usage professionnel

**Quelques Points Importants** Ne pas surcoucher par des produits bi-composants. Ne convient pas sur surfaces immergées en permanence. Ne pas utiliser en dessous de 5°C. Pour obtenir un meilleur fini, poncer au grade 400 avant d'appliquer Nautical Gloss Enamel. Ne pas mélanger Gloss Enamel et Primer&Undercoat

**Nombre de couches** **Tous supports:** 2 (minimum)

# Primer & Undercoat

Primaire et sous-couche universel pour zones émergées.

<b>Epaisseur de film sec recommandée</b>	75 microns secs
<b>Epaisseur Humide recommandée</b>	183 microns humides
<b>Mode d'application</b>	Brosse, rouleau
<b>Pouvoir couvrant</b>	(Théorique) - 10.5m <sup>2</sup> /L à la brosse (Pratique) - 9.5m <sup>2</sup> /L à la brosse

## INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

### Stockage

#### INFORMATIONS GENERALES

Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum du produit, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.

#### TRANSPORT

Ce produit doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.

### Sécurité

#### GENERAL

Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité.

#### ELIMINATION DES DECHETS

Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Se débarrasser des excédents de produit et des bidons vides en respectant la réglementation et la législation locale en vigueur.

### NOTE IMPORTANTE

*Les informations de ce document ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.*