

Primer & Undercoat

Универсальная грунтовка-подслой для надводного применения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Nautical Primer и Undercoat is это быстро сохнувший, однокомпонентный грунт для нанесения на большинство поверхностей.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Код продукта	Белый (NAU300)
Срок хранения	2 года
VOC	506 g/L
Размер комплекта	750ml, 2.5L

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

	Высыхание			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Сухое на ощупь	3 ч	1.5 ч	60 мин	30 мин

	Покрытие следующим слоем Температура окружающей среды/поверхности							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Покрытие следующим слоем								
Primer and Undercoat	3 ч	-	2 ч	-	60 мин	-	30 мин	-
Gloss Enamel	24ч	4 дня	16 ч	3 дня	8 ч	2 дня	2 ч	1 день

Примечание: Если максимальный срок перекрытия превышен, то зашлифуйте бумагой с градацией зерна 400.

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА

Все окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Промойте пресной водой под давлением или просто пресной водой по необходимости для удаления масел, смазки и других загрязнителей.

Для нанесения на: Стеклопластик: Отшлифуйте наждачной бумагой номер 180-220. **Алюминий:** Обезжирьте подходящим очистителем. Хорошо обработайте наждачной бумагой номер 24-120 (для алюминия). **Голая древесина:** Выровняйте поверхность наждачной бумагой номер 80-180 и затем 280. Нанесите 1 слой грунтовки и подслоя Nautical Primer & Undercoat с добавлением 10-15% разбавителя Nautical NT1, обеспечивающего проникновение и адгезию. **Маслянистая древесина:** Обезжирьте разбавителем Nautical NT1. Выровняйте поверхность наждачной бумагой номер 80-180 и затем 280. **Сталь:** Обезжирьте подходящим очистителем. **Цинк/оцинкованная сталь:** Обезжирьте подходящим очистителем. Обработайте наждачной бумагой номер 60-120. Все поверхности следует промыть для удаления остатков абразива и/или других загрязнений.

За дополнительной информацией проследуйте на сайт www.nauticalpaint.com

Логотип AkzoNobel и другие продукты, что указаны в этой публикации, являются торговыми марками или под лицензией AkzoNobel.

©AkzoNobel 2013.

Дата публикации: 11/03/2013 Страница 1 (rus)



Primer & Undercoat

Универсальная грунтовка-подслой для надводного применения

Метод Нанесения	<p>Смешивание: Перед применением хорошо перемешайте Очистители Nautical NT1</p> <p>Контроль вентиляции и влажности. Наносить в сухом, хорошо проветриваемом месте</p> <p>РАСПЫЛЕНИЕ – ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ</p>
Некоторые важные замечания	<p>Несовместимо с двухкомпонентными продуктами. Не подходит для поверхностей, которые находятся под водой постоянно. Не использовать при температуре ниже 5°C. Для лучших результатов перед нанесением эмали Nautical Gloss Enamel отшлифуйте бумагой с градацией 400. Никогда не смешивайте эмаль Nautical Gloss Enamel, грунт Nautical Primer & Undercoat вместе.</p>
Количество слоев	Все основы: 2 (минимум)
Рекомендованная Толщина Сухого Слоя	75 микрон сухой
Рекомендованная Толщина Мокрого Слоя	183 микрон мокрый
Метод Нанесения	Кисть, валик и распыление
Расход	теоретический – 10.5 м ² /л кистью фактический – 9.5м ² /л кистью

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение	<p>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>Избегайте воздействия воздуха и крайних температур. Для достижения предельного срока годности продукта следите за тем, чтобы контейнер был плотно закрыт и хранился при температуре 5°C/41°F-35°C/95°F. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.</p> <p>ТРАНСПОРТИРОВКА</p> <p>Во время транспортировки и хранения контейнеры, содержащие продукт, должны быть надежно закрыты.</p>
Безопасность	<p>ОБЩЕЕ</p> <p>Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке.</p> <p>ХРАНЕНИЕ</p> <p>Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации. Несанкционированный вынос остатков продукта на муниципальные свалки запрещен. Ликвидация остатков продукта должна быть согласована с органами власти.</p>
ВАЖНО	<p><i>Информация в данном документе не является исчерпывающей. Любой, кто использует продукт несет личные ответственность и риски за использование продукта (иные чем смерть или повреждения в результате личной халатности), которые могут возникнуть при использовании. Предоставленная информация может измениться в будущем согласно нашей политики развития.</i></p>

За дополнительной информацией проследуйте на сайт www.nauticalpaint.com

Логотип АкзоНобель и другие продукты, что указаны в этой публикации, являются торговыми марками или под лицензией АкзоНобель.

©AkzoNobel 2013.

Дата публикации: 11/03/2013 Страница 2 (rus)

