

Primer & Undercoat

Primer e Sottosmalto Universale per Uso in Opera Morta

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Nautical Primer & Undercoat è un primer e sottosmalto monocomponente convenzionale per uso su superfici in opera morta. Rapida essiccazione e facile da applicare, adatto all'uso con Nautical Gloss Enamel.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice Prodotto	Bianco (NAU300)
Vita media da scaffale	2 anni
VOC (come fornito)	506 g/lt
Pezatura	750 ml, 2,5 lt

DATI DI ESSICCAZIONE/RICOPERTURA

	Essiccazione			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Fuori polvere	3 ore	1.5 ore	1 ore	30 min

	Ricopertura Temperatura ambiente/del supporto							
	5°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Ricoperto con								
Primer and Undercoat	3 ore	Indef.	2 ore	Indef.	1 ore	Indef.	30 min	Indef.
Gloss Enamel	24 ore	4 giorni	16 ore	3 giorni	8 ore	2 giorni	2 ore	1 giorno

Se si supera l'intervallo massimo di ricopertura, carteggiare con carta di grana 400

APPLICAZIONE E IMPIEGO

Preparazione Tutte le superfici da ricoprire devono essere pulite, asciutte e sgrassate utilizzando un detergente idoneo.

Applicazione su: **VTR:** Abrasivare con carta di grana 180-220. **ALLUMINIO:** Carteggiare bene con carta di grana 24-120 (compatibile con l'alluminio). **LEGNO NUDO:** Carteggiare uniformemente con carta di grana 80-180 e poi di grana 280. Applicare 1 mano di Nautical Primer & Undercoat diluito al 10-15% con Nautical NT1 per assicurare penetrazione e adesione. **LEGNI OLEOSI:** Sgrassare con Nautical NT1. Carteggiare uniformemente con carta di grana 80-180 e poi di grana 280. **ACCIAIO:** Carteggiare con carta di grana 24-36 fino ad ottenere metallo bianco. **ZINCO/ACCIAIO GALVANIZZATO:** Carteggiare con carta di grana 60-120.

Tutte le superfici devono essere lavate per rimuovere i residui di carteggiatura e/o altre contaminazioni.

Suggerimenti

Miscelazione Mescolare bene prima dell'uso.

Solvente di Pulizia Nautical NT1

Controllo della ventilazione e dell'umidità Applicare in condizioni asciutte e ben ventilate.

Applicazione a Spruzzo - SOLO PER USO PROFESSIONALE

Primer & Undercoat

Primer e Sottosmalto Universale per Uso in Opera Morta

Punti Importanti	Non utilizzare con prodotti bicomponenti. Non adatto per superfici permanentemente immerse. Non impiegare sotto i 5°C. Per risultati ottimali, carteggiare con carta di grana 400 prima di applicare Nautical Gloss Enamel. Non miscelare Nautical Gloss Enamel con Nautical Primer & Undercoat.
Numero di Mani	Tutti i supporti: 2 mani (minimo)
Spessore Film Raccomandato	Asc. 75 micron asciutti
Spessore Film Raccomandato	Bag. 183 micron bagnati
Metodi d'applicazione	Pennello, rullo
Resa	(Teorica) - 10,5 m ² /lt a pennello (Pratica) - 9,5 m ² /lt a pennello

TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Immagazzinaggio **INFORMAZIONI GENERALI**
Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di questo prodotto è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/41°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

TRASPORTO

Il prodotto deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.

Sicurezza

GENERALE

Per ulteriori informazioni leggere la sezione dedicata alla sicurezza sull'etichetta.

SMALTIMENTO

Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. È preferibile lasciare indurire le pitture prima dello smaltimento. Le rimanenze di questo prodotto non possono essere smaltite attraverso i normali canali municipali o senza autorizzazione. Lo smaltimento delle rimanenze deve essere coordinato con le autorità preposte.

NOTE IMPORTANTI

Le informazioni contenute in questa scheda non sono da considerarsi esaustive. Chi intende utilizzare il prodotto senza prima effettuare ulteriori accertamenti sull'idoneità del prodotto stesso all'impiego previsto ne assumerà ogni rischio. Non accettiamo responsabilità alcuna per la prestazione del prodotto o per qualunque perdita o danno derivante dall'utilizzo del prodotto, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche a fronte della nostra esperienza e della nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.