

Underwater Primer

Антикоррозионный грунт для подводной части

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Быстро сохнущий, однокомпонентный яхтенный грунт совместимый со всеми поверхностями ниже ватерлинии. Рекомендовано для использования с Nautical Eroding Antifouling. Также может быть нанесен в качестве барьерного слоя поверх незнакомого необрастающего покрытия.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Код продукта	Серый (NAU500)
Срок хранения	2 года
VOC	584 g/L
Размер комплекта	750ml, 2.5L

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

Высыхание

	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Сухое на ощупь	1.5 ч	1 ч	1 ч	1 ч

Покрытие следующим слоем Температура окружающей среды/поверхности

	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Покрытие следующим слоем								
Primer and Undercoat	3 ч	-	3 ч	-	3 ч	-	3 ч	-
Eroding Antifouling	6 ч	1 месяц	3 ч	1 месяц	3 ч	1 месяц	3 ч	1 месяц

Примечание: Если максимальный срок перекрытия превышен, то зашлифуйте бумагой с градацией 80-180

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА

Все окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Промойте пресной водой под давлением или просто пресной водой по необходимости для удаления масел, смазки и других загрязнителей.

ПОВЕРХНОСТЬ, С РАНЕЕ НАНЕСЁННОЙ НЕОБРАСТАЮЩЕЙ КРАСКОЙ

В хорошем состоянии Удалите отслоившиеся материалы. Промойте пресной водой. Дайте высохнуть.

В плохом состоянии Удалите подходящим способом

Для нанесения на: Стеклопластик: Обработайте наждачной бумагой номер 180-220. ДЕРЕВО: Обработайте наждачной бумагой номер 80-180. Нанесите 1 слой подводной грунтовки Nautical Underwater Primer с добавлением 10-15% разбавителя Nautical NT2, обеспечивающего проникновение и адгезию. АЛЮМИНИЙ: Механически обработайте наждачной бумагой для алюминия. Цинк/оцинкованная сталь/сталь: Обезжирьте подходящим очистителем. Обработайте наждачной бумагой номер 60-120.

За дополнительной информацией проследуйте на сайт www.nauticalpaint.com

Логотип AkzoNobel и другие продукты, что указаны в этой публикации, являются торговыми марками или под лицензией AkzoNobel.

©AkzoNobel 2013.

Дата публикации: 11/03/2013 Страница 1 (rus)



Underwater Primer

Антикоррозионный грунт для подводной части

Метод нанесения	Смешивание Перед применением хорошо перемешайте Очистители/растворители: Nautical NT2 Контроль вентиляции и влажности. Наносить в сухом, хорошо проветриваемом месте Распыление – ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Некоторые важные замечания	Не покрывать двух компонентными продуктами. Не использовать при температуре ниже 5°C.
Количество слоев	Стеклопластик/ Дерево: 2 слоя, Алюминий: 5 слоев, Цинк/Сталь/Гальванизированная сталь: 5 слоев
Рекомендованная Толщина Сухого Слоя	40 микрон, сухой
Рекомендованная Толщина Мокрого Слоя	120 микрон, мокрый
Метод Нанесения	Кисть, валик и распыление
Расход	(Теоретическая) 8.33m ² /L кистью (Практическая) 7.40m ² /L кистью

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение	<p>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Избегайте воздействия воздуха и крайних температур. Для достижения предельного срока годности продукта следите за тем, чтобы контейнер был плотно закрыт и хранился при температуре 5°C/41°F-35°C/95°F. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.</p> <p>ТРАНСПОРТИРОВКА Во время транспортировки и хранения контейнеры, содержащие продукт, должны быть надежно закрыты.</p>
Безопасность	<p>ОБЩЕЕ Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке.</p> <p>ХРАНЕНИЕ Не выбрасывайте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации. Несанкционированный вынос остатков продукта на муниципальные свалки запрещен. Ликвидация остатков продукта должна быть согласована с органами власти.</p>
ВАЖНО	<p><i>Информация в данном документе не является исчерпывающей. Любой, кто использует продукт несет личные ответственность и риски за использование продукта (иные чем смерть или повреждения в результате личной халатности), которые могут возникнуть при использовании. Предоставленная информация может измениться в будущем согласно нашей политики развития.</i></p>

За дополнительной информацией проследуйте на сайт www.nauticalpaint.com

Логотип АкзоНобель и другие продукты, что указаны в этой публикации, являются торговыми марками или под лицензией АкзоНобель.

©AkzoNobel 2013.

Дата публикации: 11/03/2013 Страница 2 (rus)

